



Isover InsulSafe®

Foukaná minerální izolace ze skelných vláken

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Isover InsulSafe® je čistá foukaná minerální izolace vhodná do zateplení stropů a dutinových konstrukcí. Jedná se o sypký izolační materiál, vyroben z anorganického a chemicky neutrálního materiálu, který neobsahuje korozivní složky. Isover InsulSafe® je bez zápachu a nevytváří vhodnou živnou půdu pro plísně.



POUŽITÍ

Isover InsulSafe® je určený k použití jako foukaná izolace. Nejčastěji najde své uplatnění ve vodorovných střezech a dutinových stropních konstrukcích. Tento produkt je vhodný k použití u novostaveb, ale také při renovaci staveb pro dodatečné zateplení stropů. Jedná se o bezpečný dodatečný izolační materiál, nehledě k typu původního izolačního materiálu (minerální vlna, dřevovláknitá izolace, celulóza).

MONTÁŽ

Pro zajištění optimální tepelné izolace musí izolační materiál vyplnit celý pro něho určený prostor. Při určení tloušťky izolace stropu je nutné zohlednit rezervu, která je <1 % z plánované jmenovité tloušťky foukané vlny. Po montáži izolace nelze po materiálu chodit, aby neseděl.

PŘEDNOSTI

- Vynikající tepelněizolační vlastnosti v létě i zimě.
- Vynikající akustické vlastnosti.
- Nehořlavá izolace = splňuje nejpřísnější třídu A1.
- Ekologická izolace z recyklovaného skla.
- Zdraví neškodná izolace bez přidání chemických ochranných látek.
- Nízký difúzní odpor – vysoká paropropustnost.
- Splňuje nejpřísnější třídu sedání S1 (usednutí po instalaci méně než 1%).
- V praxi ověřená dlouhodobá životnost a spolehlivá funkčnost.
- Jednoduchá aplikace strojem.
- Nepodléhá zkáze plísněmi, nenabobtnává.

BALENÍ, TRANSPORT, SKLADOVÁNÍ

Plastové a paletové obaly. Při manipulaci s obaly a produkty je nutné dodržovat pokyny uvedené na obalu nebo v návodu k použití. Výrobek by měl být skladován pod přístřeškem či ve skladu z důvodu ochrany před povětrnostními vlivy.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Označení	Jednotka	Hodnota	Norma
Tepelné technické vlastnosti			
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D	[W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]	0,041 při 15 kg/m ³	ČSN EN 12667
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D	[W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]	0,036 při 23 kg/m ³	ČSN EN 12667
Měrná tepelná kapacita c_d	[J·kg ⁻¹ ·K ⁻¹]	840	-
Mechanické vlastnosti			
Objemová hmotnost	[kg·m ⁻³]	15–23	ČSN EN 14064-1
Protipožární vlastnosti			
Třída reakce na oheň	[-]	A1	ČSN EN 13501-1
Maximální teplota použití MST	[°C]	200	-
Bod tání t_d	[°C]	< 1000	DIN 4102 díl 17
Ostatní vlastnosti			
Míra sedání	-	S1 (≤ 1 %)	ČSN EN 29053
Faktor difúzního odporu μ	[-]	1	ČSN EN 12086

Isover InsulSafe®

Foukaná minerální izolace ze skelných vláken

TABULKA VLASTNOSTÍ

Tabulka vlastností při použití produktu v podkroví		
MW-EN14064-1-S1-MU1		
Hmotnost balení	16	kg
Montážní hustota	15	kg/m ³
Deklarovaná tepelná vodivost, λ_D	0,041	W/mK

Deklarovaný tepelný odpor R_D [m ² K/W]	Tloušťka po vyrovnání [mm]	Minimální instalovaná tloušťka [mm]	Minimální krytí [kg/m ²]	Minimální počet pytlů na 100 m ² [-]
5,0	205	205	3,1	19,2
5,5	230	230	3,5	21,6
6,0	250	250	3,8	23,4
6,5	270	270	4,1	25,3
7,0	290	290	4,4	27,2
7,5	310	310	4,7	29,1
8,0	330	330	5,0	30,9
8,5	350	350	5,3	32,8
9,0	370	370	5,6	34,7
9,5	390	390	5,9	36,6
10,0	410	410	6,2	38,4
10,5	435	435	6,5	40,8
11,0	455	455	6,8	42,7
11,5	475	475	7,1	44,5
12,0	495	495	7,4	46,4
12,5	515	515	7,7	48,3
13,0	535	535	8,0	50,2
13,5	555	555	8,3	52,0
14,0	575	575	8,6	53,9
14,5	595	595	8,9	55,8
15,0	615	615	9,2	57,7
15,5	640	640	9,6	60,0
16,0	660	660	9,9	61,9

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

- Prohlášení o vlastnostech ISOVER VV-041H / InsulSafe
- Environmentální prohlášení o produktu (EPD)

16. 5. 2023 Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.